


産セ第2号の293
平成24年1月20日

岐阜県産業技術センター所長




試験報告書

供試品名 ガラス(300×200×5mm)に貼った防弾フィルム(ダンガードフィルム)
依頼事項 燃焼性試験

提出された試料の試験結果は次のとおりです。

供試品




試験方法 JIS L1091:1999 準用
試験の種類: A-2法、前処理: なし、フィルム側にバーナーを当てた。



(燃焼性試験時の様子)

試験結果

試験項目	
残炎時間 (s)	なし
残じん時間	なし
損傷面積 (cm ²) (JIS L1091附属書1 2.15より)	11.4



(燃焼性試験後)

以上